



SAKRET P1 Plus

Pilkas cementinis-kalkinis tinkas

Bendros paskirties tinko skiedinys pastatų vidaus ir išorės darbams (pagal EN 998-1: GP-CS III-W2).

- Paskirtis:**
- Sienų ir lubų tinkavimui vienu ar keliais sluoksniais.
 - Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Tinka drėgnoms patalpoms.
 - Tik ant mineralinių pagrindų (akytojo betono, silikatinių ir keraminių blokų, keramzitbetonio blokelių mūro, plytų sienų ir betono).
 - Netinka ant gipsinių, šilumos izoliacijos plokščių ir išorinių sudėtinių termoizoliacinių sistemų paviršių.

- Ypatybės:**
- Pilkos spalvos.
 - Kietėdamas netrūkinėja.
 - Su hidrofobiniu priedu.
 - Plastiškas tinkuojant.
 - Atsparus vandeniui ir šalčiui.
 - Laidus vandens garams.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
 - Gesintos kalkės.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:


Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,18 l
	30 kg	apie 5,5 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 1,25 mm	
Vieno sluoksnio storis	5-20 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Skiedinio sunaudojimo trukmė	apie 2 val.	
Sukietėjusio skiedinio tūrinis tankis	1500 kg/m ³	
Gniuždymo stipris po 28 parų (pagal EN 998-1)	≥ 4,0 N/mm ² (CS III)	
Sukibimas ir suirimo linijos	≥ 0,5 N/mm ² – FP:B	
Kapiliarinio vandens įgėrio kategorija	≤ 0,20 kg/m ² ·min ^{0,5} (W2)	
Laidumo vandens garams koeficientas	μ ≤ 11	
Atsparumas šalčiui (pagal LST L 1428.17:2005)	35 ciklai (F ₃₅)	
Savitasis šiluminis laidis (λ _{10,saus.medž.})	≤ 0,52 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%)	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų	
Iš 30 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 21 l	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	



SAKRET P1 Plus

Pilkas cementinis-kalkinis tinkas

CE ženklimas:

<p>EN 998-1 Cementinis-kalkinis tinkas Bendrosios paskirties tinko skiedinys (GP) vidaus ir išorės darbams Stipris gniuždant : kategorija CS III Sukibimo stipris: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Vandens įgėris: klasė W2 Vandens garų difuzija (μ): ≤ 11 Šilumos laidumo koeficientas, $\lambda_{10, \text{dry}}$ (lent. vertė): $\leq 0,52 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P = 50% Atsparumas šalčiui: F₃₅ Degumas: klasė A1</p>	 135CPR2013-07-01
--	---

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Įgeriančius pagrindus (pvz. akytą betoną, keramiką) gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 skiestu grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 3 dalys vandens).
- Labai lygus ir tankius paviršius (pvz. monolitinis betonas, betoniniai elementai -sąramos ir t.t) būtina pašiuurkštinti juos suraižant, padarant įkirtas arba dantyta glaistykle suformuojant sukibimo sluoksnį iš elastingų plytelių klijų SAKRET FFK.
- Atskirus nedidelių matmenų fragmentus tankiu ir lygiu paviršiumi gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.

Darbas:

- Dirbant rankiniu būdu sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti ir paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus.
- Dirbant mašiniu būdu sausą mišinį supilti į tinkavimo mašinos bunkerį ir sumaišyti su švariu, vėsiu vandeniu, paduodamu prie mašinos prijungta žarna. Prieš tinkuojant būtina nustatyti reikalingą tinko skiedinio konsistenciją. Ant paviršiaus skiedinį užpurkšti horizontaliomis persidengiančiomis juostomis taip, kad skiedinys vienodu sluoksnio storiu padengtų visą tinkuojamą paviršių.
- Užkrėsto tinko perteklių nubraukti liniuote ar trintuve.
- Paviršių išlyginti trintuve arba kempine tik tinkui pradėjus stingti.
- Vienas tinko sluoksnis neturi viršyti 20 mm.
- Tinkuojant antrąjį sluoksnį, pirmojo paviršius turi būti išdžiūvęs ir rekomenduojama jį suraižyti.

Papildomi nurodymai darbui:

- Rankiniam sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!
- Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^\circ\text{C}$).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.


Sąnaudos:

- Apie 15 kg/m^2 sauso mišinio kai sluoksnio storis 10 mm.



SAKRET P1 Plus

Pilkas cementinis-kalkinis tinkas

Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 30 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1440 kg) • Mobilus silosas (iki 15000 kg)
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti. • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką. • Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija! • Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%. • Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pavojingumo frazės: H318 - Smarkiai pažeidžia akis. H315 - Dirgina odą. H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. • Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p style="text-align: center;">Signalinis žodis: Pavojinga. Pavojinga medžiaga: Portlandcementis.</p> </div> <p>P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.</p> <p>P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.</p> <p>P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.</p> <p>P501 - Turinį/taipyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.</p>
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> • Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. • Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT. • Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	30 kg	48 vnt./pad.	

**SAKRET P1 Plus****Pilkas cementinis-kalkinis tinkas**

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.