



Vandens dispersiniai akriliniai dažai, kai nereikalingas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.

- Paskirtis:**
- Sausų patalpų sienų ir lubų dažymui, kai nereikalingas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
  - Vidaus darbams.

- Tinkamumas:**
- Ypač tinka industriniams objektams, kaip pramoninių, sandėliavimo, sporto ir kitų visuomeninių patalpų dažymui.
  - Naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams.
  - Betono paviršiams.
  - Tinko paviršiams.
  - Plytų paviršiams.
  - Gipso kartono paviršiams.
  - Glaistytiems paviršiams.
  - Tapetuotiems paviršiams.
  - Medžio plaušo ir medžio drožlių paviršiams.

- Ypatybės:**
- Visišcai matiniai.
  - Tonuojami šviesiomis spalvomis (atspalvio atitikmuo nėra tikslus).
  - Gerai dengiantys.
  - Nelašantys.
  - Ekonomiškai naudingi.

- Sudėtis:**
- Kopolimerinė akrilinė dispersija.
  - Pigmentai.
  - Inertinis užpildas.
  - Technologiniai priedai.

**Techniniai duomenys:**

Spalva	Balta ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė)
Blizgesys	Visišcai matiniai
Skiediklis	Vanduo
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	3 val.
Atsparumas drėgnam šveitimui (ISO 11998 / EN 13300)	62 μm (28 dienų, 40 ciklų), 4 klasė
Atsparumas plovimui (SFS 3755)	Išlaiko daugiau nei 700 ciklų
Tankis	1,35-1,40 g/cm <sup>3</sup>
Klumpumas	40-80 P (Brookfield LV4, 50 rpm)
Nelakiųjų medžiagų kiekis	52%
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +7°C iki +25 °C



<b>Pagrindo paruošimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paviršius turi būti tvirtas ir sausas (paviršiaus drėgmė <math>\leq 2\%</math>).</li> <li>Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo purvo, riebalų ir dulkių.</li> <li>Anksčiau dažytą paviršių nuvalyti nuo senų dažų likučių, atsilupančių paviršiaus dalių (pašalinti iki tvirto pagrindo), toliau ruošti kaip anksčiau nedažytą paviršių.</li> <li>Blizgiais dažais anksčiau dažytą paviršių nušlifuoti iki matinio ir pašalinti šlifavimo dulkes.</li> <li>Nuglaistyti (jei reikia)</li> <li>Paviršių gruntuoti akriliniu gruntu SAKRET ECONOM.</li> </ul>
<b>Darbas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dažai paruošti naudojimui.</li> <li>Prieš darbą būtina gerai permaišyti.</li> <li>Dažyti 2 sluoksniais teptuku, voleliu arba purkštuvu (antgalis 0,015" - 0,021").</li> <li>Pirmam sluoksniui arba dirbant purkštuvu, dažus galima skiesti švriu vandeniu (iki 10% tūrio).</li> <li>Galutiniam sluoksniui dažus naudoti neskiestus (jei įmanoma, ir dirbant purkštuvu).</li> <li>Lubas dažyti šviesos kritimo kryptimi.</li> </ul>
<b>Papildomi nurodymai darbui:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir gruntavimo dažams džiustant turi būti nuo +7°C iki +25°C (rekomenduojama +18±2°C), o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%.</li> <li>Per aukšta patalpos temperatūra ir skersvėjis gali suformuoti nekokybišką dažų plėvelę.</li> <li>Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.</li> </ul>
<b>Išeiga:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7-9 m<sup>2</sup>/l (vienam sluoksniui).</li> <li>Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, taip pat nuo padengimo metodo ir sąlygų.</li> </ul>
<b>Įprastinis įpakavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 l plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt.</li> </ul>
<b>Sandėliavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn.</li> <li>Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.</li> <li><b>Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!</b></li> </ul>
<b>Utilizavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.</li> </ul>
<b>Saugos informacija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.</li> <li>Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/a) 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 1 g/l.</li> </ul>
<b>Saugos ženklavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pavojingumo frazės: Nėra</li> <li>Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</li> </ul>

**Saugos ženklinimas:**

- Papildomas ženklinimas:

Apdorotame produkte yra 5-chlor-2-metilizotiazol-3 (2H) -ono ir 2-metilizotiazol-3 (2H) -ono biocidų mišinys (CAS 55965-84-9). Gali sukelti alerginę reakciją.

**Papildomi nurodymai:**

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  temperatūrai ir  $50\pm 5\%$  santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta (A)	10 l	33 vnt. / pad.	4751006562585

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.