



Paruoštas naudojimui polimerinis glaistas sausų patalpų apdailai.

- Paskirtis:**
- Baigiamajam naujo ir anksčiau glaistyto paviršiaus išlyginimui plonu ir vidutiniu sluoksnio storiu (iki 4 mm) prieš dažymą ir tapetų klijavimą.
 - Vidaus darbams.
 - Rankiniam naudojimui.

- Tinkamumas:**
- Ant cementinio, kalkinio ar gipsinio tinko.
 - Ant betono, dujų silikato.
 - Ant gipso kartono.
 - Ant medžio plaušo ir medžio drožlių paviršiaus.
 - Galima naudoti ant anksčiau stiklo audinio tapetais dengtų ir dažytų paviršių.
 - Netinka gilių trūkių ir siūlių su tinkliuku užpildymui!

- Ypatybės:**
- Paruoštas naudojimui.
 - Baltos spalvos.
 - Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
 - Gerai dengiantis.
 - Džiūdamas netrūkinėja.
 - Q3 ir Q4 paviršiaus paruošimo lygiams gauti.

- Sudėtis:**
- Vandens polimerinė dispersija.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Forma	Pastos pavidalu
Spalva	Balta
Smulkumas	< 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis	Iki 4 mm
pH	8-9
Tankis	1,72 – 1,77 g/cm ³
Sukibimas (EN 1542)	0,4 MPa
Nelakiųjų medžiagų kiekis	75%
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje, esant 50% santykiniam oro drėgnumui	1 – 1,5 val. / 1 mm
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +15°C iki +25 °C



SAKRET LH Plus

Glaistas sausoms vidaus sienoms ir luboms

Pagrindo paruošimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. • Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą su pagrindu mažinančius nešvarumus. • Mineralinius, gipso kartono plokščių pagrindus gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW arba statybiniu gruntu SAKRET BG. • Medžio drožlių ir medžio plaušo paviršius gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
Darbas:	<ul style="list-style-type: none"> • Glaistas paruoštas naudojimui. • Prieš darbą gerai permaišyti. • Užtepti ant paviršiaus tolygiu iki 4 mm storiu sluoksniu ir išlyginti metaline glaistykle. Jei reikia, kitą sluoksnį tepti išdžiūvus pirmajam. • Galutinį išdžiūvusį paviršių nušlifuoti švitrinium popieriumi (P120-P180).
Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> • Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +10°C iki +25°C, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. • Džiūvimo laikas 1 mm storio sluoksniui – 1,15 valandos (kai oro temperatūra +23±2°C, o santykinis oro drėgnumas 50±5%, dažyti galima maždaug po 12 val. nuo uždėjimo). • Glaisto nemaišyti su kitomis medžiagomis ir neskiesti vandeniu. • Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Išeiga:	<ul style="list-style-type: none"> • 1,75 kg/m² tepant 1 mm sluoksnio storium. • Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, taip pat nuo padengimo metodo ir sąlygų.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kg plastikinis kibiras/ dėžėje 12 vnt. / pilnas padėklas 288 vnt. • 8 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 80 vnt. • 15 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt. • 25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėn. • Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. • Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pavojingumo frazės: Nėra • Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. • Papildomas ženklavimas: Apdorotame gaminyje yra mišinys biocidinių produktų 5-chlor-2-metilizotiazol-3 (2H) -ono ir 2-metilizotiazol-3 (2H) -ono biocidų mišinys (CAS 55965-84-9). Sudėtyje yra 5-chlor-2-metilizotiazol-3 (2H) -ono ir 2-metilizotiazol-3 (2H) -ono. Gali sukelti alerginę reakciją.



SAKRET LH Plus

Glaistas sausoms vidaus sienoms ir luboms

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	1 kg	12 vnt. dėžėje/ 288 vnt. / pad.	47510065668600
Balta	8 kg	80 vnt. / pad.	4751006568594
Balta	15 kg	33 vnt. / pad.	4751006568617
Balta	25 kg	16 vnt. / pad.	4751006568624

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.