



Bespalvis silikatinis gruntas mineraliniams paviršiams prieš dažymą silikatiniais dažais.

**Paskirtis:**

- Normalaus įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą tamsią toną silikatiniais dažais SAKRET KS (paprastai dažų bazė C).
- Didelio arba labai nevienodo įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą visų tonų silikatiniais dažais SAKRET KS.
- Silikatiniais dažais SAKRET KS dažytų paviršių gruntavimui prieš dažymo defektų taisymą.
- Vidaus ir išorės darbams.

**Tinkamumas:**

- Betono paviršiams.
- Kalkinio, kalkinio-cementinio tinko paviršiams.
- Silikatinėms plytoms.
- Naujų paviršių gruntavimui.
- Paviršiams anksčiau dažytiems kalkiniai, kalkiniai-cementiniai, silikatiniai dažais.
- Netinka paviršiams anksčiau dažytiems alkidiniai, akriliniai ir silikoniniai dažais!

**Ypatybės:**

- Nedegus.
- Gerina paviršiaus sukimą.
- Sustiprina paviršių.
- Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
- Sumažina dažų sąnaudas.
- Aukštas garų pralaidumas.

**Sudėtis:**

- Kalio silikato tirpalas.
- Kopolimerinė akrilinė dispersija.
- Technologiniai priedai.

**Techniniai duomenys:**

Spalva	Balta, išdžiūvęs tampa bespalvis
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santlykiniam oro drėgnumui	12 val.
Tankis	1,05-1,07 g/cm <sup>3</sup>
pH	10-11,5
Nelakiuju medžiagų kiekis	15%
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C



## SAKRET KS P

## Bespalvis silikatinis gruntas

**Pagrindo****paruošimas:**

- Gruntuojamas paviršius turi būti tvirtas ir sausas (paviršiaus drėgmė  $\leq 2\%$ ).
- Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo purvo, riebalų ir dulkių.
- Labai lygū ir tankų betoninį paviršių pašiurkštinti smėliasrove arba plieniniu šepečiu.
- Po statybos darbų užbaigimo naują mineralinį paviršių galima gruntuoti:
  - betoną – po 28 parų;
  - cementinį-kalkinį tinką (pvz. SAKRET CLP Plus) - po 14 parų;
  - mineralinį dekoratyvinį tinką (pvz. SAKRET SBP, MRP-E) - po 14 parų;
  - paruoštą naudojimui silikatinį ar silikoninį-silikatinį dekoratyvinį tinką (pvz. SARET SIL, SMS) - po visiško jo išdžiūvimo.
- Anksčiau dažytą paviršių nuvalyti nuo senų dažų likučių, toliau ruošti kaip anksčiau nedažytą paviršių.
- Mikroorganizmų kolonijas, jei jų yra, būtina apdoroti su SAKRET FR.
- Negruntuojamas vietas (metalinius paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina apsaugoti nuo galimo jų aptaškymo.

**Darbas:**

- Gruntas paruoštas naudojimui.
- Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
- Grantuoti teptuku, voleliu arba purkštuviu.
- Tepti tiek, kiek paviršius gali įgerti.
- Paviršių dažyti galima pilnai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 12 val.

**Papildomi****nurodymai darbui:**

- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir gruntui džiūstant turi būti nuo  $+5^{\circ}\text{C}$  iki  $+25^{\circ}\text{C}$ , o sanykinė oro drėgmė ne daugiau 80%.
- Nedirbtį lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
- Išrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.

**Išeiga:**

- $3\text{-}6 \text{ m}^2/\text{l}$ .
- Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodo ir sąlygų.

**Įprastinis****ipakavimas:**

- 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt.

**Sandėliavimas:**

- Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuočėje - 24 mėn.
- Sandėliavimo temperatūra nuo  $+5^{\circ}\text{C}$  iki  $+30^{\circ}\text{C}$ .
- **Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!**

**Utilizavimas:**

- Pakuočę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.



- Saugos informacija:**
- Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuočių.
  - Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrūpis A/h) 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 6 g/l.

- Saugos ženklinimas:**
- Pavojingumo frazės:  
Nėra
  - Atsargumo frazės:  
P102 Laikyti vaikams nepriekainamoje vietoje.  
P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.  
P301+P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsiuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.  
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.  
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lėšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P501 Pakuočę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

- Papildomi nurodymai:**
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant  $+23\pm2^{\circ}\text{C}$  temperatūrai ir  $50\pm5\%$  santlykiniam oro drėgnumui.
  - Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploratacinių savybių deklaracijoje (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta, išdžiūvęs tampa bespalvis	10 l	36 vnt./pad.	4751006564213

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodyta produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.