



Mineralinis dekoratyvinis tinkas (atitinka EN 998-1: GP-CS II reikalavimus).

- Paskirtis:**
- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų mineralinių pagrindų, suteikiant raižytą („lietučio“) struktūrą.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Apšiltinimo sistemai ETICS SAKRET EPS ir SAKRET MW.
 - Netinka cokolių tinkavimui.
 - Galima dažyti SAKRET KS (silikatiniais), SAKRET FM (akriliniais), SAKRET SKF (silikoniniais) ir kitais tinkančiais dažais.

- Ypatybės:**
- Galimos frakcijos: 2 mm arba 3 mm.
 - Baltos spalvos.
 - Galimybė suteikti spalvą naudojant SAKRET mineralinius pigmentus.
 - Labai geras vandens garų laidumas.
 - Plastiškas ir lengvai dedamas.

- Sudėtis:**
- Baltas portlandcementis.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:	Vandens kiekis sauso mišinio masei:	MRP-E 2 mm	25 kg	5,3-5,6 l
		MRP-E 3 mm	25 kg	5,0-5,3 l
	Didžiausias užpildo dalelių dydis	2 mm arba 3 mm		
	Brandinimo trukmė	apie 3 min.		
	Darbo laikas	iki 1 val.		
	Galutinis sukietėjimas	po 28 parų		
	Gniuždymo stipris po 28 parų	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ (CS II)		
	Sukibimo stipris	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)		
	Kapiliarinis vandens įgėris	W 2		
	Vandens garų laidumo koeficientas (μ)	$\leq 9,8$		
	Savitasis šiluminis laidis ($\lambda_{10,\text{saus.medž.}}$)	$\leq 0,47 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P=90%)		
	Ilgamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai)	F ₃₅		
	Degumo klasė	A1 (nedegus)		
	Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C		

CE ženklintas:

<p>EN 998-1</p> <p>Bendrosios paskirties tinko skiedinys (GP) išorės ir vidaus darbams</p> <p>Stipris gniuždant: kategorija CS II</p> <p>Sukibimo stipris: $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)</p> <p>Vandens įgėris: kategorija W2</p> <p>Vandens garų laidumas: $\mu \leq 9,8$</p> <p>Atsparumas šalčiui: F₃₅</p> <p>Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{10,\text{dry}}$: $\leq 0,47 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė, P=90%)</p> <p>Degumas: klasė A1</p>	<p>14</p> <p>112CPR2013-07-01</p>
---	-----------------------------------



SAKRET MRP-E

Mineralinis dekoratyvinis tinkas („lietutis“)

Pagrindo paruošimas:	<ul style="list-style-type: none">• Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių.• Nuo pagrindo paviršiaus būtina pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.• Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG (galima gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG).• Labai porėtus paviršius (pvz. dujų silikata) prieš tai gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW arba statybiniu gruntu SAKRET BG.
Darbas:	<ul style="list-style-type: none">• Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min permaišyti dar kartą.• Spalvai suteikti naudoti SAKRET mineralinius pigmentus, pasirenkamus pagal paletės atspalvio numerį. Visą pigmento pakuotės turinį vienu kartu išmaišyti su mišiniu (1 indelis – 1 maišui).• Kad išvengti spalvos skirtumų būtina tiksliai dozuoti vandenį.• Paruoštą skiedinį ant paviršiaus užtepti metaline trintuve arba glaistykle sluoksniu, kuris lygus didžiausių grūdelių dydžiui.• Dekoratyvinį paviršių galima išgauti horizontaliais ar vertikalias judesiais plastikine trintuve.
Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none">• Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.• Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!• Geriausiems rezultatams pasiekti rekomenduojama vadovautis sertifikuotomis apšiltinimo sistemomis ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) arba ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185).• Kietėjimo metu saugoti nuo atmosferinių kritulių, skersvėjo, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C).• Naudojant mineralinius pigmentus sunku išgauti vienalyti spalvos toną ypač didelėje plokštumoje, todėl dekoratyvinį tinką rekomenduojama pigmentuoti kai norima jam suteikti pradinį, dažymui palengvinantį spalvos toną.• Mineralinį dekoratyvinį tinką dažyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 2 savaičių po tinkavimo darbų pabaigimo.• Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
Sąnaudos:	<ul style="list-style-type: none">• MRP-E 2 mm - apie 3,0 kg/m².• MRP-E 3 mm - apie 4,0 kg/m².
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none">• 25 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg).
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none">• Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.• Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėnesių.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none">• Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinių atliekų.• Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.



SAKRET MRP-E

Mineralinis dekoratyvinis tinkas („lietutis“)

Saugos informacija:

- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje $\leq 0,0002\%$.
- Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.

Saugos ženklimas:

- Unikalus Mišinio Identifikatorius (UFI):
WM90-10M4-N001-SQC0 (2 mm)
Y6D0-70A1-T00V-MXTX (3 mm)

- Pavojingumo frazės:
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

- Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.



Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OŪ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produktas	Įpakavimas 1	Įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
MRP-E 2 mm	25 kg	48 vnt. / pad.	4751006560352
MRP-E 3 mm	25 kg	48 vnt. / pad.	4751006560245

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.