



SAKRET SP G

Sanavimo tinkas

Sanavimo tinkas druskingiems ir drėgniems paviršiams SAKRET sanavimo sistemoje (pagal EN 998-1: R-CS II)

- Paskirtis:**
- Sanuojančio tinko sluoksnio suformavimui vienu ar daugiau sluoksniais.
 - Vidaus ir išorės darbams.
 - Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
 - Sienoms ir luboms.

- Tinkamumas:**
- Druskingiems ir drėgniems paviršiams.
 - Vertikaliems paviršiams.
 - Mineraliniams pagrindams.

- Ypatybės:**
- Atitinka WTA 2-904 / D reikalavimus.
 - Užtikrina druskų migraciją iš pagrindo į atkuriamąjį tinką.
 - Užtikrina gerą sukibimą.
 - Didelis porų skaičius.
 - Atsparus šalčiui ir drėgmei.
 - Geras vandens garų pralaidumas.
 - Pilkos spalvos.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:


Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,3 l
	25 kg	apie 7,5 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 1 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Skiedinio sunaudojimo trukmė	apie 2 val.	
Tūrinis tankis (sukietėjusio) (EN 1015-10)	~1,0 kg/dm ³	
Gniuždymo stipris po 28 parų (EN 1015-11)	klasė CS II	
Vandens prasiskverbimo gylis	< 5 mm	
Kapiliarinis vandens įgėris (WTA po 24 val.)	> 0,3 kg/m ²	
Sukibimas ir suirimo linijos	≥ 0,08 N/mm ² FP:A, B ar C	
Oro porų kiekis (EN 1015-7)	~ 30%	
Laidumo vandens garams koeficientas, μ	8	
Savitasis šiluminis laidis (λ _{10,saus.medž.}) (lent. vertė)	≤ 0,25 W/(m·K), P = 50% ≤ 0,27 W/(m·K), P = 90%	
Atsparumo ugniai klasė (13501-1)	A1 (nedegus)	
Mažiausias sluoksnio storis	20 mm	
Iš 25 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 27 l	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C	



SAKRET SP G

Sanavimo tinkas

CE ženklimas:

<p>EN 998-1</p> <p>Renovacinis tinko skiedinys (R)</p> <p>Stipris gniuždant kategorija : CS II</p> <p>Reakcija į ugnį: A1</p> <p>Vandens įgėris: $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ per 24 val.</p> <p>Savitasis šiluminis laidis ($\lambda_{10,\text{saus.medz.}}$) (lent. vertė):</p> <p style="padding-left: 40px;">$\leq 0,25 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, P = 50%;</p> <p style="padding-left: 40px;">$\leq 0,27 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, P = 90%;</p> <p>Vandens garų pralaidumas: $\mu \leq 20$</p> <p>Sukibimas: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Sukibimo stipris po klimatinio poveikio ciklų: NPD</p> <p>Savitasis šiluminis laidis (šilumą izoliuojančiam tinkui): NPD</p> <p>Viensluoksnio tinko skiedinio ilgaamžiškumas: NPD</p> <p>Pavojingos medžiagos: žr. saugos duomenų lapus</p>	 <p>13</p> <p>SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG Industriestraße 1 09239 Claußnitz</p>
---	--

Pagrindo paruošimas:

- Nuo paviršiaus būtina pašalinti visą seną, drėgmės ir druskų pažeistą tinką mažiausiai per 80 cm nuo pažeidimo vietos.
- Ištrupėjusias ir paveiktas druskų mūro siūlėse išgramdyti ir išvalyti mažiausiai 2 cm gyliu.
- Senas siūles ir įtrūkimus užpildyti SAKRET SP G.
- Pagrindas turi būti sausas, nuvalytas nuo atliekų ir teršalų (pvz.: purvo, smėlio ir pan.).
- Mažiausiai 50% pagrindo turi būti padengta SAKRET VSM mišiniu.
- Pagrindas turi būti pakankamai sutvirtėjęs ir išdžiūvęs (SAKRET VSM arba SAKRET SGP).

Darbas:

- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paruošto pagrindo ir išlyginti, neužtrinti!
- Jie numatoma dėti kitą sluoksnį, dar drėgną ir nesukietėjusį išlygintą paviršių suraižyti.
- Kitą sanavimo tinko sluoksnį (SAKRET SPG) arba glaistą (SAKRET SFP) dėti tik ant pakankamai sutvirtėjusio ir išdžiūvusio ankstesnio sluoksnio.
- Sukietėjusio ir išdžiūvusio tinko paviršių dažyti tik laidžiais vandens garams dažais.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Papildomi nurodymai darbui:

- Rankiniam sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!
- Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^\circ\text{C}$).
- Norint pasiekti maksimalų efektą – būtina pašalinti drėgmės migracijos priežastį!
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.

Sąnaudos:

- Apie $9,1 \text{ kg/m}^2$ sauso mišinio .
- Apie $2,7 \text{ m}^2$, tepant 10 mm sluoksniu (iš 25 kg maišo)

Įprastinis įpakavimas:

- 25 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 42 vnt. (1050 kg)



SAKRET SP G

Sanavimo tinkas

- Sandėliavimas:**
- Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.
 - Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.

- Utilizavimas:**
- Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.
 - Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.

- Saugos informacija:**
- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
 - Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje $\leq 0,0002\%$.
 - Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).

- Saugos ženklavimas:**
- Pavojobūmo frazės:
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
 - Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P310 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P261+P304+P340 Stengtis neįkvėpti dulkių. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti
P501 - Turinį/taipaklę išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.



Signalinis žodis:
Pavojobūma.
Pavojobūma medžiaga:
Portlandcementas.

- Papildomi nurodymai:**
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
 - Gamintojas nurodytas ant pakuotės.
 - Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	25 kg	42 vnt./pad.	4005813604076

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.

2022 01 03

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI



SAKRET SP G

Sanavimo tīnķas
