



SAKRET FFK

Elastingi plytelių klėjai

Elastingi pagerinti cementiniai plytelių klėjai, turintys sumažintą slysmą ir pailgintą lipnumo trukmę (tipas ir klasė C2TES1 pagal EN 12004).

Paskirtis:

- Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės plytelių, natūralaus akmens (išskyrus šviesų marmurą), židinio apdailos plytelių, mozaikos, didelių matmenų plytelių klėjavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant senų plytelių, akrilinių, kaučiukinių ir polimercementinių hidroizoliacinių mastikų (pvz. SAKRET OAD, OAD Elastic, TCM), hidroizoliacinio audinio, taip pat ant konstrukcijų iš gipskartonio, medžio drožlių plokščių ir medinių paviršių.
- Sienoms ir grindims.
- Vidaus ir išorės darbams.

Tinkamumas:

- Šildomoms ir didelę apkrovą turinčioms atlaikyti grindims.
- Balkonams, terasoms, laiptų pakopoms.
- Baseinams ir padidintos temperatūros patalpoms (iki +80°C).
- Apdailos plytelių klėjavimui ant šiltinimo sistemų.

Ypatybės:

- Elastingi.
- Sumažinto slysmo.
- Padidinto sukibimo stiprio.
- Pailgintos lipnumo trukmės.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Sudėtis:


- Portlandcementis.
- Inertiniai užpildai.
- Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,26 l
	5 kg	apie 1,25 l
	12,5 kg	apie 3,25 l
	25 kg	apie 6,5 l
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė (darbo laikas)	apie 2 val.	
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užtrinti siūles	po 24 val.	
Pilna apkrova	po 14 parų	
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo-atšildymo ciklų	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po 30 min.	
Slysmas	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformatyvumas	$\geq 2,5 \text{ mm} \leq 5,0 \text{ mm}$	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	



CE ženklimas:

<p>EN 12004 C2TES1</p> <p>Grindų ir sienų, vidaus ir išorės apdailai</p> <p>Degumas: klasė A1</p> <p>Pradinis priekibos stipris tempiant: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir atšildymo ciklą: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po 30 min.</p> <p>Slysmas: $\leq 0,5 \text{ mm}$</p> <p>Deformatyvumas: $\geq 2,5 \text{ mm}$</p>	 <p>1555 16 305CPR2013-07-01</p>
---	---

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Labai lygus ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Betono ir kitus mineralinius pagrindus, taip pat gipskartonio plokštes, gruntuoti santykiu 1:3 skiestu grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 3 dalys vandens).
- Medžio drožlių plokštes ir medinius paviršius gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.

Darbas:

- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klėjus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klėjų skiediniu padengti pagrindo plotą, kuris bus iškljuotas plytelėmis per 20 minučių.
- Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje ir šaltyje, taip pat kljuojant didelių matmenų plyteles, klėjus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klėjimas“).

Papildomi nurodymai darbui:

- Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Po prispaudimo, klėjais turi būti padengta ne mažiau 70% sieninių ir ne mažiau 90% grindinių plytelių kljuojamojo paviršiaus ploto!
- Deformacinių siūlių klėjais užpildyti negalima!
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!
- Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^\circ\text{C}$).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.



SAKRET FFK

Elastingi plytelių klijai

Sąnaudos:

- Apie 1,8 kg/m² sauso mišinio kai dantukų dydis 4 mm.
- Apie 2,6 kg/m² sauso mišinio kai dantukų dydis 6 mm.
- Apie 3,5 kg/m² sauso mišinio kai dantukų dydis 8 mm.
- Apie 4,4 kg/m² sauso mišinio kai dantukų dydis 10 mm.

Įprastinis
įpakavimas:

- 5 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 200 vnt. (1000 kg).
- 12,5 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 96 vnt. (1200 kg).
- 25 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg).

Sandėliavimas:

- Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausose ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.
- Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.

Utilizavimas:

- Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.
- Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.

Saugos informacija:

- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%.
- Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).

Saugos ženklavimas:

- Unikalus Mišinio Identifikatorius (UFI):
T6U0-Q0TR-R00J-EKTF

- Pavojingumo frazės:
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

- Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.





SAKRET FFK

Elastingi plytelių klijai

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	5 kg	200 vnt. / pad.	4751006560512
Pilka	12,5 kg	96 vnt. / pad.	4751006563780
Pilka	25 kg	48 vnt. / pad.	4751006560390

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.