



## SAKRET GAP

## Mozaikinis dekoratyvinis tinkas

Dekoratyvinis tinkas malto granito ir dispersinio rišiklio pagrindu cokoliams, sienoms ir kitiems pastato elementams. Atitinkantis standarto EN 15824 reikalavimus.

- Paskirtis:**
- Dekoratyvinio paviršiaus ant įvairių statybinių medžiagų formavimui, suteikiant jam spalvą ir struktūrą.
  - Vidaus ir išorės darbams.
  - Rankiniam darbui.

- Tinkamumas:**
- Visiems tradiciniams statybinių medžiagų paviršiams.
  - Cokolių dekoravimui.
  - Kolonų, koridorių, laiptinių, sienų ir kitų pastato elementų dekoravimui.

- Ypatybės:**
- Paruoštas naudojimui.
  - Dviejų frakcijų: smulkesnės (GAP-1) ir stambesnės (GAP-3).
  - Galimybė pasirinkti granito akmenėlių spalvinę kombinaciją, iš keturių pagrindinių tonų (A1..A4; D1...D4) ir aštuonių galimų kombinacijų (C1..C8; E1...E8).
  - Eksploatacijos metu nekinta granito spalva ir paviršiaus nereikia perdažyti.
  - Atsparus atmosferos poveikiui.
  - Atsparus purvui ir lengvai valomas paviršius.
  - Atsparus mikroorganizmo atsiradimui.
  - Atsparus mechaniniam poveikiui.
  - Sudėtyje nėra tirpiklių.

- Sudėtis:**
- Vandeninė polimerinė dispersija.
  - Maltas natūralus granitas.
  - Technologiniai priedai.

	<b>GAP-1</b>	<b>GAP-3</b>
Maksimalus akmenukų dydis	<b>0,6-1,2 mm</b>	<b>1,0-3,0 mm</b>
Spalvos kodai	D <sub>1-4</sub> -pagrindiniai tonai E <sub>1-8</sub> -galimos kombinacijos	A <sub>1-4</sub> -pagrindiniai tonai C <sub>1-8</sub> -galimos kombinacijos
Vandens absorbcija (EN 1062-3)	W2 (vidutinė)	W2 (vidutinė)
Vandens garų laidumas (EN 7783-2)	V2 (vidutinė)	V2 (vidutinė)
Degumo klasė	B-s1,d0	B-s1,d0
Adhezija (EN 1542)	≥ 0,3 MPa	
pH	6,5-7,5	
Tankis	1,85±0,05 g/cm <sup>3</sup>	
Sausas likutis	~72 %	
Džiūvimo laikas (prie 23°C ir 65% santykinio oro drėgnumo)	24-48 val.	
Eksploatavimo temperatūra	Nuo -25°C iki +50 °C	
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +10°C iki +25 °C	




## SAKRET GAP

## Mozaikinis dekoratyvinis tinkas

Spalva:



CE ženklinimas:

 1327-CPR-1227	 1327-CPR-1248
SIA „SAKRET PLUS”, LV 40003749392 “Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads LV-2121, Latvija	SIA „SAKRET PLUS”, LV 40003749392 “Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads LV-2121, Latvija
<b>17</b> <b>LVS EN 15824:2009</b> Paruoštas dekoratyvinis tinkas GAP-1 organinio rišiklio pagrindu vidaus ir išorės darbams	<b>18</b> <b>LVS EN 15824:2009</b> Paruoštas dekoratyvinis tinkas GAP-3 organinio rišiklio pagrindu vidaus ir išorės darbams
Degumo euroklasė – B-s1,d0 Adhezija - $\geq 0,3$ MPa Vandens absorbcija, kg/m <sup>2</sup> per 24 h – W2 Vandens garų laidumas – V2	Degumo euroklasė – B-s1,d0 Adhezija - $\geq 0,3$ MPa Vandens absorbcija, kg/m <sup>2</sup> per 24 h – W2 Vandens garų laidumas – V2



## SAKRET GAP

## Mozaikinis dekoratyvinis tinkas

**Pagrindo paruošimas:**

- Pagrindas turi būti pilnai sukietėjęs, tvirtas, švarus ir sausas. Pagrindo drėgnumas turi būti  $\leq 2\%$ .
- Pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą su pagrindu mažinančius nešvarumus.
- Jeigu ketinama naudoti baltos spalvos mozaikinį tinką (GAP D(2) arba GAP A(2) arba specialiai parinką derinį, kuriame yra daug balto marmuro grūdelių, ruošiant pagrindą rekomenduojame naudoti medžiagas iš balto cemento SAKRET CLP + White arba SAKRET KAM, kurios užtikrins geresnį tono tolygumą. Esant skirtingiems pagrindams, gali atsirasti, spalvos skirtumas.
- Tinka ant stabilių mineralinių pagrindų - betono ir cementinio tinko (tinko stiprumo klasės CS II, CS III ir CS IV).
- Dedant ant gipso kartono plokščių ar gipsinių pagrindų, reikia papildomai gruntuoti SAKRET UG (praskiestu vandeniui santykiu 1: 5) arba SAKRET BG gruntu.
- Paviršiaus nelygumams išlyginti naudoti SAKRET tinkus, glaistus ar remontinius mišinius.
- Prieš tepant SAKRET GAP, pagrindą gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG. Renkantis tamsesnius tinko tonus, rekomenduojame atitinkamai tonuoti ir gruntą.
- Fasadų, apšiltintų akmens vata, apdailai rekomenduojame naudoti tik 1 mm SAKRET GAP

**Darbas:**

- Tinkas paruoštas naudojimui.
- Prieš darbą būtina gerai permaišyti naudojant 600 aps./min maišytuvą.
- Ant pagrindo tepti metaline glaistykle, laikant ją kampu ir formuojant sluoksnio storį lygu didžiausiam grūdelių dydžiui. Tinką išlyginti tuo pačiu įrankiu dar prieš jam pradėjus džiūti.
- Tinko struktūros negalima formuoti užtrynimo metodu!
- Liečiant paviršius yra sausas po 24 valandų, esant  $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$  temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui. Pilnai išdžiūna po 2 - 3 dienų. Tinkas džiūsta fiziškai garindamas vandenį ir formuodamas dispersinę plėvelę, todėl esant žemesnei temperatūrai ir didesnei oro drėgmei, džiūvimo laikas ilgėja!

**Papildomi nurodymai darbui:**

- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo  $+10^{\circ}\text{C}$  iki  $+25^{\circ}\text{C}$ , o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%.
- Tinko NESKIESTI vandeniui ir nemišyti su kitomis medžiagomis.
- Tinko netepti ant saulės įkaitintų sienų!
- Tinko nenaudoti paviršių išlyginimui!
- Tinko nenaudoti ant paviršių ir konstrukcijų, kurių horizontali ir vertikali hidroizoliacija yra pažeista arba kuriuos nuolat ar ilgai veikia vanduo (pvz. iš lietvamzdžio tekančio vandens zonoje, baseinų apdailai ir pan.).
- Iš pagrindo išeinanti drėgmė gali sugadinti tinką.
- Ant pagrindo kuriame išėjusios druskos, apdailai nerekomenduojame naudoti SAKRET GAP be detalesnės jų atsiradimo priežasties analizės ir specialaus pagrindo paruošimo.
- Nerekomenduojama ant vienos plokštumos tepti skirtingų gamybos partijų produkto (žr. lipduką ant pakuotės), nes dėl natūralaus užpildo nevienalytiškumo galimas nedidelis tono skirtumas.
- Renkantis vienspalvį tinką reikia nepamiršti, kad natūraliame granite gali būti ir kitokios spalvos intarpų.



## SAKRET GAP

## Mozaikinis dekoratyvinis tinkas

<b>Papildomi nurodymai darbui:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tinko atspalviai, rodomi kataloge arba monitoriaus ekrane (SAKRET pagrindiniame puslapyje), gali skirtis nuo faktinio produkto atspalvio.</li> <li>Visa paviršiaus plokštuma turi būti padengta vienu metu, kad išvengti produkto sluoksnių persidengimo. Sluoksnio storis turi būti vienodas visoje plokštumoje.</li> <li>Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, stipraus vėjo ir per greito džiūvimo, kas gali sukelti vizualinius ir mechaninius tinko pažeidimus.</li> <li>Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.</li> </ul>
<b>Sąnaudos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GAP-1 apie 3,5-4,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>GAP-3 apie 6,8-7,0 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Įprastinis įpakavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt.</li> </ul>
<b>Sandėliavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.</li> <li>Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.</li> <li><b>Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!</b></li> </ul>
<b>Utilizavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.</li> </ul>
<b>Saugos informacija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.</li> </ul>
<b>Saugos ženklavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pavojingumo frazės: Nėra.</li> <li>Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.</li> <li>Papildomas ženklavimas EUH 208: Sudėtyje yra 5-chlor-2-metilizotiazol-3 (2H) -ono ir 2-metilizotiazolo -3 (2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.</li> </ul>
<b>Papildomi nurodymai:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.</li> <li>Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).</li> </ul>

Produktas	Įpakavimas 1	Įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
GAP	14 kg	33 vnt. / pad.	4751006562691

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.