



Vandens dispersinis gruntas prieš dvikomponentės mastikos SAKRET TCM naudojimą.

- Paskirtis:**
- Paviršiaus įgeriamumui suvienodinti ir sukibimui su pagrindu pagerinti prieš dvikomponentės hidroizoliacinės mastikos SAKRET TCM naudojimą.
  - Vidaus ir išores darbams.

- Tinkamumas:**
- Skirta naudoti ant stabilų mineralinių pagrindų – betono, dujų betono, mūro, tinko (CSII, CSIII ir CSIV stiprumo klasės) ir kitų cementinių pagrindų.
  - Sienoms ir grindims.

- Ypatybės:**
- Sumažina ir suvienodina pagrindo įgeriamumą.
  - Sutvirtina paviršių.
  - Palengvina dvikomponentės mastikos tepimą.
  - Pagerina pagrindo ir hidroizoliacinės mastikos sukibimą.
  - Sudėtyje nėra organinių skiediklių.

- Sudėtis:**
- Vandens polimerinė dispersija.
  - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:	Forma	Skystis
	Spalva	Balta
	Džiūvimo laikas	4 val.
	pH	7-9
	Tankis	1,10±0,05 g/cm <sup>3</sup>
	Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C

- Pagrindo paruošimas:**
- Pagrindas turi būti tvirtas, švarus ir sausas.
  - Nuo pagrindo paviršiaus būtina pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.

- Darbas:**
- TCM Primer skiesti vandeniu 1:3 (gruntas:vanduo).
  - Gruntuoti teptuku arba voleliu.
  - Tepti tolygiai, plonu sluoksniu, be trūkių ar nubėgimų, kad pilnai įsigertų į pagrindą.
  - Stipriai įgeriančius paviršius gruntuoti du kartus.
  - Hidroizoliacija dengti pilnai išdžiūvus gruntu, bet ne anksčiau kaip po 4 val. nuo jo užtepimo.

- Papildomi nurodymai darbui:**
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +5°C iki +25°C.
  - Produkto nemaišyti su kitomis medžiagomis ir neskiesti vandeniu.
  - Iki visiško išdžiūvimo išteptą gruntą saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų.
  - Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.

- Sąnaudos:**
- 0,3 l/m<sup>2</sup>.
  - Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, taip pat nuo padengimo metodo ir sąlygų.


**SAKRET  
TCM Primer**
**Gruntas prieš dvikomponentę hidroizoliaciją**

<b>Įprastinis įpakavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 L plastikinis butelis/ dėžėje 15 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės/ 360 vnt.</li> <li>• 5 L plastikinis bakelis/ pilnas padėklas 72 vnt.</li> </ul>
<b>Sandėliavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėn.</li> <li>• Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.</li> <li>• <b>Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!</b></li> </ul>
<b>Utilizavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.</li> </ul>
<b>Saugos informacija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose ir ant pakuotės.</li> </ul>
<b>Saugos ženklavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pavojingumo frazės: Nėra.</li> <li>• Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.</li> <li>• Papildomas ženklavimas: Apdorotame produkte yra 5-chlor-2-metilizotiazol-3 (2H) -ono ir 2-metilizotiazol-3 (2H) -ono biocidų mišinys (CAS 55965-84-9). Gali sukelti alerginę reakciją.</li> </ul>
<b>Papildomi nurodymai:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.</li> <li>• Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).</li> </ul>

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	1 L	Dėžėje 15 vnt./360 vnt. /pad.	4751006565432
Balta	5 L	72 vnt. / pad.	4751006565425

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreiptis į pardavėją ar gamintoją.