



Elastingi cementiniai plytelių klėjai, turintys pailgintą lipnumo trukmę (tipas ir klasė C2E S1 pagal EN 12004).

- Paskirtis:**
- Vidutinio ir didelių matmenų visų rūšių keraminių, akmens masės, betono, klinkerinių plytelių, stiklo, natūralaus akmens (išskyrus šviesų marmurą) klėjavimui vidutiniu ar storu sluoksniu ant įprasto ar besideformuojančio pagrindo.
 - Nedidelių nelygumų išlyginimui (nuo 4 mm iki 20 mm) prieš plytelių klojimą.
 - Grindims.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Intensyvaus pėsčiųjų judėjimo zonoms (biurams, mokykloms, prekybos centrams ir pan.).
 - Didelę apkrovą turinčioms atlaikyti pramoninėms grindims, garažams.
 - Terasoms, balkonams, laiptų pakopoms.
 - Šildomoms grindims.
 - Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant senų plytelių, akrilinių, kaučiukinių ir polimercementinių hidroizoliacinių mastikų, hidroizoliacinio audinio.

- Ypatybės:**
- Elastingi.
 - Pailgintos lipnumo trukmės (galima užtepus klijuoti iki 40 min).
 - Padidinto sukibimo stiprio.
 - Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
 - Lengvai skleidžiasi ir pasiskirsto po plytele.
 - Leidžia klijų sluoksnyje formuoti nedidelius nuolydžius.
 - Pilkos spalvos.


- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	0,22-0,24 l
	25 kg	apie 5,5 -6,0 l
Sluoksniu storis	4 - 20 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė (darbo laikas)	apie 2 val.	
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.	
Pilna apkrova	po 14 parų	
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo-atšildymo ciklą	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po 30 min.	
Deformatyvumas	$\geq 2,5 \text{ mm} \leq 5,0 \text{ mm}$	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	



CE ženklimas:

<p>EN 12004 C2 E S1 Grindų vidaus ir išorės apdailai</p> <p>Degumas: klasė A1</p> <p>Pradinis priekibos stipris tempiant: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir atšildymo ciklą: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po 30 min.</p> <p>Deformatyvumas: $\geq 2,5 \text{ mm}$</p>	 19 310CPR2013-07-01
--	---

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Labai lygus ir tankius paviršius būtina pašlukuoti.
- Betono ir kitus mineralinius pagrindus, gruntuoti santykiu 1:3 skiestu grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 3 dalys vandens).
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.

Darbas:

- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį permaišyti dar kartą.
- Klėjus paskleisti ant pagrindo ir tolygiai (viena kryptimi) suvagoti dantyta glaistykle (dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis).
- Plytelę lengvu sukamu judesiu prispausti prie klėjų sluoksnio taip, kad užsipildytų visos tuštumos esančios po plytele. Tarpuose išspaudžiamą klėjų perteklių nedelsiant pašalinti.
- Vienu kartu klėjų skiediniu galima padengti pagrindo plotą, kuris bus iškljuotas plytelėmis per 40 minučių.
- Siūles glaistyti tik klėjams visiškai sukietėjus, bet neanksčiau kaip po 24 valandų.

Papildomi nurodymai darbui:

- Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Kuo didesnių matmenų plytelės ir jų mažesnis įgeriamumas, tuo plytelių klėjai lėčiau kietėja.
- Laikas, per kurį ant užteptų klėjų sluoksnio reikia prispausti plytelę yra ribotas. Jeigu ant viršutinio klėjų sluoksnio susidarė plėvelė (pabandyti pirštu), klėjus reikia nuvalyti ir užtepti iš naujo.
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!
- Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^\circ\text{C}$).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.



Sąnaudos:	Plytelės matmenys	Glaistykės dantukų dydis	Suklijavimo storis	Mišinio išeiga kg/m ²
	Vidutinio formato iki 40 x 40 cm	8,0 – 10,0 mm su stačiakampiais dantukais	Apie 4,0 mm	Apie 6,0
	Didelio formato nuo 40 x 40 cm	> 10,0 mm su apvalintais dantukais	Apie 8,0 mm	Apie 12,0
Apie 15,0 mm			Apie 22,0	
Apie 20,0 mm			Apie 29,0	

Įprastinis įpakavimas:

- Popieriniai maišai po 25 kg / pilna paletė 48 vnt. (1200 kg).

Sandėliavimas:

- Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.
- Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.

Utilizavimas:

- Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.
- Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.

Saugos informacija:

- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%.
- Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).

Saugos ženklavimas:

- Unikalus Mišinio Identifikatorius (UFI):
GMU0-808R-9001-R9QS

- Pavojaus frazės:
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

- Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.



**Papildomi
nurodymai:**

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	25 kg	48 vnt. / pal.	4751006567436

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.