



SAKRET BAM

Grindų išlyginamasis mišinys

Cementinis skiedinys grindų paviršiaus išlyginimui ir nuolydžių formavimui (stiprumo klasė C20 pagal EN 13813).

Paskirtis:

- Betoninių grindų išlyginimui ir nuolydžio formavimui (3-40 mm).
- Rankiniam naudojimui.
- Vidaus ir išorės darbams.

Tinkamumas:

- Ant mineralinių pagrindų, kurių stipris gniuždant ne mažesnis nei naudojamo grindų mišinio.
- Tinka drėgnoms patalpoms (rūsiuose, garažuose ir pan.).
- Tinka šildomų grindų betoninio sluoksnio įrengimui.
- Išlygintą paviršių galima dengti įvairiomis grindų dangomis (plytelėmis, PVC, linoleumu, parketu ir pan.).
- SAKRET BAM nėra savaime išsilyginantis skiedinys ir tokiam darbui netinka!

Ypatybės:

- Plastiškas.
- Atsparus šalčiui ir vandeniui.
- Gera sukimba su pagrindu.
- Pilkos spalvos.

Sudėtis:

- Portlandcementis.
- Inertiniai užpildai.
- Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Grindų išlyginimui - vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,19 l
	25 kg	apie 4,8 l
Nuolydžių formavimui - vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,17 l
	25 kg	apie 4,2 l
Grūdelių dydis	iki 2 mm	
Sluoksnio storis	Nuo 3 mm iki 40 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Darbo laikas	apie 40 min.	
Galima atsargiai vaikščioti	po 24 val.	
Galima dengti plytelėmis, linoleumu, PVC ir kt. dangomis	po 7 parų	
Pilna apkrova	po 28 parų	
Stipris gniuždant po 28 parų (pagal EN 13892-2)	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$ (C20 klasė)	
Stipris lenkiant po 28 parų (pagal EN 13892-2)	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$ (F4 klasė)	
Atsparumas šalčiui (pagal LST L 1428.17:2005)	35 ciklai (F ₃₅)	
Iš 25 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 16 l	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	

CE ženklavimas:

EN 13813 CT-C20-F4-A12 Grindų išlyginamasis mišinys Rišamoji medžiaga: CT Stipris gniuždant: C20 Stipris lenkiant: F4 Atsparumas trinčiai: A12 Cheminis atsparumas: NP Degumo klasė: A1	 18 006CPR2013-07-01
---	---



SAKRET BAM

Grindų išlyginamasis mišinys

Pagrindo paruošimas:	- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus. - Labai lygus ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti. - Pagrindus gruntuoti santykiu 1:2 skiestu grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 2 dalys vandens). - Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose būtina naudoti kompensacines juostas.
Darbas:	- Sausą mišinį išmaišyti talpoje su švarių vėsiu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti. - Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo ir išlyginti iki reikiamo aukščio, paviršių užtrinti. - Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
Papildomi nurodymai darbui:	- Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą. - Dirbti laikantis visų kitų technologinių betonavimo ir remonto darbų cementiniu skiediniu reikalavimų! - Į pradėjusį rišti skiedinį vandens nebepilti! - Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C). - Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
Sąnaudos:	Apie 16 kg/m² sauso mišinio kai sluoksnio storis 10 mm.
Įprastinis įpakavimas:	Popieriniai maišai po 25 kg / pilna paletė 48 vnt. (1200 kg).
Sandėliavimas:	- Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti. - Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.
Utilizavimas:	- Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką. - Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarpsluoksnį.
Saugos informacija:	- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija! - Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%. - Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).
Saugos ženklavimas:	- Unikalus Mišinio Identifikatorius (UFI): 1H00-D0F2-500K-NHK5 - Pavojingumo frazės: H318 - Smarkiai pažeidžia akis. H315 - Dirgina odą. H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. - Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.



Signalinis žodis:

Pavojinga.

Pavojinga medžiaga:

Portlandcementas.



SAKRET BAM

Grindų išlyginamasis mišinys

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P302+P352 - PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.

**Papildomi
nurodymai:**

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	25 kg	48 vnt./pal.	4751006560765

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.