



Spalvotas mūro ir rievėjimo skiedinys (pagal EN 998-2: G-M5).

- Paskirtis:**
- Dekoratyviniam sienos siūlių užpildymui (rievejimui).
 - Sienoms iš plytų ir blokelių mūryti, sukuriant dekoratyvinę spalvotą siūlę.
 - Rankiniam naudojimui.
 - Vidaus ir išorės darbams.


- Ypatybės:**
- Paruošta spalva.
 - Plastiškas dirbant.
 - Didelis mechaninis ir klimatinis atsparumas.
 - 15 skirtingų spalvų.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.
 - Mineraliniai pigmentai.

Techniniai duomenys:

| | | |
|--|--|-------------|
| Vandens kiekis sauso mišinio masei: | 1 kg | 0,14-0,16 l |
| | 25 kg | 3,5-4,0 l |
| Didžiausias užpildo dalelių dydis | iki 1 mm | |
| Brandinimo trukmė | apie 3 min. | |
| Darbo laikas | apie 2 val. | |
| Gniuždymo stipris po 28 parų | ≥ 5 N/mm ² (M5 pagal EN 998-2) | |
| Chloridų kiekis | ≤ 0,1% | |
| Kerpamasis stipris | ≥ 0,15 N/mm ² (lent. vertė) | |
| Vandens įgėris | ≤ 0,3 kg/(m ² ·min ^{0,5}) | |
| Vandens garų pralaidumas | μ 15/35 (lent. vertė) | |
| Šilumos laidumo koeficientas λ _{10,dry} | ≤ 0,83 W/(m·K) (lent. vertė, P = 50%) ≤ 0,93 W/(m·K) (lent. vertė, P = 90%) | |
| Atsparumas šalčiui | 35 ciklai (F ₃₅) | |
| Atsparumo ugniai klasė | A1 (nedegus) | |
| Iš 25 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio | apie 16 l | |
| Darbo ir pagrindo temperatūra | nuo +5°C iki +25°C | |

CE ženklintas:

| | |
|--|---|
| <p>EN 998-2</p> <p>Projektinis bendrosios paskirties mūro skiedinys, naudojamas vidaus ir išorės elementams, kurie keliami konstrukciniai reikalavimai</p> <p>Stipris gniuždant: klasė M5 Chloridų kiekis: < 0,1% Stipris kerpant: ≥ 0,15 N/mm² (lent. vertė) Vandens įgėris: ≤ 0,3 kg/(m²·min^{0,5}) Vandens garų pralaidumas: μ 15/35 Šilumos laidumo koeficientas λ_{10,dry} (lent. vertė): ≤ 0,83 W/(m·K), P = 50% ≤ 0,93 W/(m·K), P = 90% Atsparumas šalčiui: F₃₅ Degumo klasė: A1</p> |  132CPR2013-07-01 |
|--|---|



SAKRET CMM

Spalvotas skiedinys mūrijimui ir rievėjimui

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Labai lygus ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 skiestu grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 3 dalys vandens).
- Blokai ir plytos neturi būti šlapi, drėgni, sušalę ar apledėję.

Darbas:

- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švarių vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių.
- Skiediniui leisti pastovėti ir po 3 min dar kartą permaišyti.
- Netolygus vandens skirto skiedinio sumaišymui dozavimas gali turėti įtakos sukietėjusio skiedinio atspalviui.

Papildomi nurodymai darbui:

- Dirbti laikantis visų mūrijimo darbų cementiniais skiediniais taisyklių.
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!
- Medžiagos apdorojimas drėgnu ir šaltu oru gali turėti įtakos gaminio spalvos atspalviui ir sukelti druskų išsiskyrimą.
- Padidinus pilamo vandens kiekį, gali pasikeisti produkto atspalvis ir paskatinti druskų išsiskyrimą.
- Siekiant sumažinti galimą produkto spalvos pasikeitimą, rekomenduojame sumaišyti visą pakuotę ir dirbti vienodomis oro sąlygomis.
- Netolygus mūro medžiagų vandens įgeriamumas gali turėti įtakos medžiagos atspalviui.
- Vienoje plokštumoje turi būti naudojamas tos pačios gamybinės partijos produktas.
- Mūriui nenaudoti šlapių ar aukšto technologinio drėgnumo konstrukcinių elementų, nes papildoma drėgmė gali paskatinti druskų išsiskyrimą.
- Nerekomenduojame atlikti rievėjimo ar mūrijimo darbų esant temperatūrai $< + 5^{\circ} \text{C}$ ir drėgnu / šaltu oru.
- Į produktą draudžiama pilti prieššaltinių priedų.
- Saugoti skiedinį nuo neigiamų oro sąlygų džiūvimo ir kietėjimo metu.
- Papildomai apsaugai nuo drėgmės poveikio, įgeriančius paviršius po visiško jų sukietėjimo (po 28 parų), rekomenduojame padengti hidrofobizuojančiu priedu SAKRET HF.

Sąnaudos:

- Apie 16 kg/m² sauso mišinio kai sluoksnio storis 10 mm.
- Mūrijant apie 0,8-1,0 kg vienai plytai.
- Medžiagos sąnaudos dekoratyviniam mūro rievėjimui:

| Siūlės aukštis (plotis) | Siūlės gylis | Sąnaudos gramais vienam metrui |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| 5 | 10 | 80 g |
| 10 | 10 | 160 g |
| 10 | 15 | 240 g |
| 10 | 20 | 320 g |
| 15 | 15 | 360 g |
| 15 | 20 | 480 g |
| 20 | 20 | 640 g |

Įprastinis įpakavimas:

- 25 kg popieriniai maišai / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg).



SAKRET CMM

Spalvotas skiedinys mūrijimui ir rievėjimui

Sandėliavimas:

- Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.
- Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.

Utilizavimas:

- Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.
- Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.

Saugos informacija:

- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje $\leq 0,0002\%$.
- Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).

Saugos ženklavimas:

- Pavojingumo frazės:
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
- Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.



- P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
- P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
- P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
- P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

| Produkto spalva | Įprastinis įpakavimas 1 | Įprastinis įpakavimas 2 | Brūkšninis kodas |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Žiūrėti apačioje lentelėje | 25 kg | 48 vnt./pad. | |

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreiptis į pardavėją ar gamintoją.



Spalvų vizualizacija ir kodai yra informacinio pobūdžio. Tiksliam atspalvių derinimui naudoti fizinius SAKRET CMM spalvų pavyzdžius.

| Spalvos pavadinimas | Spalvos kodas pagal NCS | Spalvos vizualizacija |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| White | NCS S 0500-N (Balta) | |
| Granit | NCS S 1000 - N | |
| Schiefer | NCS S 3000 - N | |
| Diabas | NCS S 5000 - N | |
| Sand | NCS S 2002-Y50R | |
| Ton | NCS S 1020 - Y20R | |
| Bernstein | NCS S 1515 - Y40R | |
| Melone | NCS S 2020 - Y50R | |
| Ocker | NCS S 2050 - Y50R | |
| Magma | NCS S 5030-Y80R | |
| Erde | NCS S 5020 - Y60R | |
| Erz | NCS S 6020 - Y70R | |
| Amethyst | NCS S 6010 - Y90R | |
| Hamalit | NCS S 6010 - Y50R | |
| Turmalin | NCS S 7005 - Y50R | |