



SAKRET GAP

Mozaikinis dekoratyvinis tinkas

Dekoratyvinis tinkas malto granito ir akrilinio rišiklio pagrindu cokoliams, sienoms ir kitiems pastato elementams.

- Paskirtis:**
- Dekoratyvinio paviršiaus ant įvairių statybinių medžiagų formavimui, suteikiant jam spalvą ir struktūrą.
 - Vidaus ir išorės darbams.
 - Rankiniam darbui.

- Tinkamumas:**
- Visiems tradiciniams statybinių medžiagų paviršiams.
 - Cokolių dekoravimui.
 - Kolonų, koridorių, laiptinių, sienų ir kitų pastato elementų dekoravimui.

- Ypatybės:**
- Paruoštas naudojimui.
 - Dviejų frakcijų: smulkesnės (GAP-1) ir stambesnės (GAP-3).
 - Galimybė pasirinkti granito akmenėlių spalvinę kombinaciją, iš keturių pagrindinių tonų (A1..A4; D1...D4) ir aštuonių galimų kombinacijų (C1..C8; E1...E8).
 - Eksploatacijos metu nekinta granito spalva ir paviršiaus nereikia perdažyti.
 - Atsparus atmosferos poveikiui.
 - Atsparus purvui.
 - Paviršius lengvai valomas.
 - Atsparus mikroorganizmo atsiradimui.
 - Atsparus mechaniniam poveikiui.
 - Sudėtyje nėra tirpiklių.

- Sudėtis:**
- Vandeninė kopolimerinė akrilinė dispersija.
 - Maltas granitas.
 - Technologiniai priedai.

	GAP-1	GAP-3
Maksimalus akmenukų dydis	0,6-1,2 mm	1,0-3,0 mm
Spalvos kodai	D ₁₋₄ -pagrindiniai tonai E ₁₋₈ -galimos kombinacijos	A ₁₋₄ -pagrindiniai tonai C ₁₋₈ -galimos kombinacijos
Vandens absorbcija (EN 1062-3)	W1 (aukšta) W = 0,55 kg/m ² ·h ^{0,5})	W2 (vidutinė) W = 0,28 kg/m ² ·h ^{0,5})
Vandens garų laidumas (EN 7783-2)	V1 (aukšta) S _d ≥ 0,10 m)	V2 (vidutinė) S _d ≥ 0,25 m)
Degumo klasė	B-s1,d0	B-s1,d0
Adhezija (EN 1542)	≥ 0,3 MPa	
pH	7-8	
Tankis	1,85±0,05 g/cm ³	
Nelakiųjų medžiagų kiekis	72 %	
Džiūvimo laikas	24-48 val.	
Eksploatavimo temperatūra	Nuo -25°C iki +50 °C	
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +10°C iki +25 °C	



SAKRET GAP

Mozaikinis dekoratyvinis tinkas

Spalva:



CE ženklinimas:

 1327-CPR-1227	 1327-CPR-1248
SIA „SAKRET PLUS”, LV 40003749392 “Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads LV-2121, Latvija	SIA „SAKRET PLUS”, LV 40003749392 “Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads LV-2121, Latvija
17 LVS EN 15824:2009 Paruoštas dekoratyvinis tinkas GAP-1 organinio rišiklio pagrindu vidaus ir išorės darbams	18 LVS EN 15824:2009 Paruoštas dekoratyvinis tinkas GAP-3 organinio rišiklio pagrindu vidaus ir išorės darbams
Degumo euroklasė – B-s1,d0 Adhezija - $\geq 0,3$ MPa Vandens absorbcija, kg/m^2 per 24 h – W1 Vandens garų laidumas - V1	Degumo euroklasė – B-s1,d0 Adhezija - $\geq 0,3$ MPa Vandens absorbcija, kg/m^2 per 24 h – W2 Vandens garų laidumas – V2

**Pagrindo
paruošimas:**

- Pagrindas turi būti pilnai sukietėjęs, tvirtas, švarus ir sausas.
- Pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą su pagrindu mažinančius nešvarumus.
- Paviršiaus nelygumams išlyginti naudoti SAKRET tinkus, glaistus ar remontinius mišinius.
- Pagrindą gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG (galima naudoti ir SAKRET PG, bet tokio paviršiaus bus sunkiau užnešti tinką). Renkantis tamsesnius tinko tonus, rekomenduojama atitinkamai tonuoti ir gruntą.
- Prieš SAKRET QG tepimą, išsitrinančius ar stipriai įgeriančius paviršius gruntuoti SAKRET TGW arba skiestu SAKRET UG (1:4), medžio plaušo plokštės – koncentratu SAKRET UG, gipso kartono plokštės ir gipsinius pagrindus – skiestu SAKRET UG (1:5) arba SAKRET BG.



SAKRET GAP

Mozaikinis dekoratyvinis tinkas

Darbas:	- Tinkas paruoštas naudojimui. - Prieš darbą būtina gerai permaišyti naudojant 600 aps./min maišytuvą. - Ant pagrindo tepti tolygiai, laikant metalinę glaistiklę kampu ir formuojant sluoksnio storį lygų didžiausiam grūdelių dydžiui. Tinką išlyginti tuo pačiu įrankiu dar prieš jam pradėjus džiūti. - Tinko struktūros negalima formuoti užtrynimo metodu!
Papildomi nurodymai darbui:	- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +10°C iki +25°C, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. - Tinko NESKIEŠTI vandeniu ir nemišyti su kitomis medžiagomis. - Tinko netepti ant saulės įkaitintų sienų! - Tinko nenaudoti paviršių išlyginimui! - Tinko nenaudoti konstrukcijose pastoviai veikiamose vandens (pvz. iš lietvamzdžio tekančio vandens zonoje, baseinų apdailai ir pan.). - Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, stipraus vėjo ir per greito džiūvimo. - Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Sąnaudos:	- GAP-1 apie 3,5-4,0 kg/m² - GAP-3 apie 6,8-7,0 kg/m²
Įprastinis įpakavimas:	14 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt.
Sandėliavimas:	- Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn. - Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!
Utilizavimas:	Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
Saugos ženklavimas:	- Pavojingumo frazės: Nėra. - Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
Papildomi nurodymai:	- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 60±5% santykiniam oro drėgnumui. - Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produktas	Įpakavimas 1	Įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
GAP	14 kg	33 vnt. / pal.	4751006562691

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreiptis į pardavėją ar gamintoją.