



Visiškai matiniai vandens dispersiniai silikatiniai dažai mineraliniams paviršiams.

- Paskirtis:**
- Fasadų apdailai.
 - Išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Apšiltinimo sistemai ETICS SAKRET EPS ir SAKRET MW.
 - Betono paviršiams.
 - Kalkinio, kalkinio-cementinio tinko paviršiams.
 - Silikatinėms plytom.
 - Paviršiams anksčiau dažytiems kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, silikatiniais dažais.
 - Netinka paviršiams anksčiau dažytiems alkidiniais, akriliniiais ir silikoniniais dažais!

- Ypatybės:**
- Visiškai matiniai.
 - Tonuojami.
 - Neformuoja plėvelės, o sureaguoja su pagrindu.
 - Nedegūs.
 - Ypač laidūs vandens garams.
 - Gero dengiamumo.
 - Sudėtyje yra medžiagų stabdančių mikroorganizmų plitimą.

- Sudėtis:**
- Kalio silikato tirpalas.
 - Kopolimerinė akrilinė dispersija.
 - Pigmentai.
 - Inertinis užpildas.
 - Biocidas.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Spalva	Balta arba tonuojama (A, B ir C bazė)
Skiediklis	Vanduo
Blizgesys	Visiškai matiniai
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	12 val.
Vandens garų pralaidumas ir difuzinio ekvivalentinio oro sluoksnio storis (s_d) (ISO 7783-2)	1 klasė (V_1 -aukšta), $s_d < 0,14$ m
Vandens pralaidumas (EN 1062-3)	1 klasė (W_1 -aukšta), $w \geq 0,5$ kg/(m ² ·h ^{0,5})
Tankis	1,34-1,50 g/cm ³
Klumpumas	300-900 P (Brookfield LV4, 5 rpm)
pH	10-11,5
Nelakiųjų medžiagų kiekis	55%
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C

**Pagrindo
paruošimas:**

- Dažomas paviršius turi būti tvirtas ir sausas (paviršiaus drėgmė $\leq 2\%$).
- Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo druskų, purvo ir dulkių.
- Labai lygų ir tankų betoninį paviršių pašiurkštinti smėliasrove arba plieniniu šepėčiu.
- Po statybos darbų užbaigimo naują mineralinį paviršių galima dažyti ne anksčiau kaip po 28 parų, paruoštą naudojimui silikoninį-silikatinį dekoratyvinį tinką (SAKRET SMS) - po visiško jo išdžiūvimo.
- Anksčiau dažytą paviršių nuvalyti nuo senų dažų likučių.
- Didesniems paviršiaus nelygumams išlyginti naudoti tinkus SAKRET HM-10, HM-12, HML-1, HML-4, MAP-MFF, CLP Plus, PM Super, ZM, MultiMix. Paviršių dažyti tik po visiško šių medžiagų sukietėjimo.
- Mikroorganizmų kolonijas, jei jų yra, būtina apdoroti su SAKRET FR.
- Nedažomas vietas (metalinis paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina apsaugoti nuo galimo jų aptaškymo.
- Dažomą paviršių gruntuoti SAKRET KS-G arba SAKRET KS-P gruntu. Labai įgeriantiems ir porėtiems paviršiams naudoti SAKRET KS-P.
- Gruntą tepti tiek, kiek paviršius gali įgerti.

Darbas:

- Dažai paruošti naudojimui.
- Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti galima pilnai išdžiūvus gruntu arba ankstesniam dažų sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 12 val.
- Pirmam sluoksniui arba dirbant purkštuvu, dažus galima skiesti švari vandeniu arba SAKRET KS-P (iki 10% tūrio).
- Galutiniam sluoksniui dažus naudoti neskiestus (jei įmanoma, ir dirbant purkštuvu).
- Dažyti dviem sluoksniais teptuku, voleliu arba purkštuvu (antgalis 0,017" - 0,021").
- Vieną plokštumą dažyti visą vienu metu.

**Papildomi
nurodymai darbui:**

- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir dažams džiūstant turi būti nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%.
- Nedirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
- Jei plokštumai nudažyti reikia daugiau nei vienos dažų pakuotės, tolygiam paviršiaus atspalviui gauti rekomenduojama pradėtos pakuotės dažų likutį (apie $\frac{1}{4}$ tūrio) supilti į sekančią dažų pakuotę ir gerai permaišyti, šią procedūrą kartojant iki plokštumos dažymo darbų pabaigos.
- Skirtingas pagrindo įgeriamumas, santykinio oro drėgnumo ir temperatūros pasikeitimas dažymo džiūvimo metu gali įtakoti spalvos skirtumus.
- Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.



Išeiga:	Pagrindas	Dažant 1-nu sluoksniu ant gruntuoto paviršiaus
	Betonas, silikatinė plyta	7-8 m ² /l
	SAKRET SBP, MRP-E, SMS	5-6 m ² /l
	SAKRET HML-4	5-6 m ² /l
	SAKRET HML-1, CLP Plus, MAP-MFF, HM-10, HM-12	9,5-10,5 m ² /l
	SAKRET SFP, SFP FINE	7-8 m ² /l

- Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodo ir sąlygų.

- Įprastinis įpakavimas:**
- 2,7 l metalinis kibiras/ pilnas padėklas 120 vnt.
 - 9 l plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt.

- Sandėliavimas:**
- Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn.
 - Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
 - **Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!**

- Utilizavimas:**
- Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

- Saugos informacija:**
- Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
 - Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/c) 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 21 g/l.

- Saugos ženklavimas:**
- Pavojingumo frazės:
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
H315 - Dirgina odą.
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH208 - Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
 - Atsargumo frazės:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.



- Papildomi nurodymai:**
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
 - Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).



Produkto spalva	Įpakavimas 1	Įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta (A bazė)	2,7 l	120 vnt. / pad.	4751006562462
Balta (A bazė)	9 l	33 vnt. / pad.	4751006565814
Bespalvė (B bazė)	2,7 l	120 vnt. / pad.	4751006562752
Bespalvė (B bazė)	9 l	33 vnt. / pad.	4751006562721
Bespalvė (C bazė)	2,7 l	120 vnt. / pad.	4751006562769
Bespalvė (C bazė)	9 l	33 vnt. / pad.	4751006562738

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.