



SAKRET MultiMIX

Universalus skiedinys (4 in 1)

Universalus cementinis-kalkinis skiedinys visų tipų sienų iš plytų ir blokų mūrijimui (pagal EN 998-2: G-M10); pakankamai tvirtų mineralinių sienų tinkavimui vienu arba dviem sluoksniais (pagal EN 998-1: CS VI); betono grindų lyginimui (pagal EN 13813: C20) ir įvairiems remonto darbams.

- Paskirtis:**
- Visų tipų sienų mūrijimui iš plytų ir blokų (stiprio klasė M10 pagal EN 998-2).
 - Tinkavimui vienu arba dviem sluoksniais (stiprio kategorija CS IV pagal EN 998-1).
 - Betoninių grindų lyginimui (stiprio klasė C20 pagal EN 13813).
 - Rankiniam naudojimui.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Įvairiems remonto darbams.
 - Storasluoksniams grindinio iš betoninių plytelių klojimui.

- Ypatybės:**
- Cementinis.
 - Atsparus vandeniui ir šalčiui.
 - Pilkos spalvos.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
 - Gesintos kalkės.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:


Vandens kiekis sauso mišinio masei:	mūrijimui 1 kg // 25 kg	apie 0,14 l // 3,5 l
	tinkavimui 1 kg // 25 kg	apie 0,144 l // 3,6 l
	grindų lyginimui 1 kg // 25 kg	apie 0,12 l // 3,0 l
	plytelių klojimui 1 kg // 25 kg	apie 0,12 l // 3,0 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 3 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Darbo laikas	iki 2 val.	
Sluoksniu storis vienam tinkavimui	8-15 mm	
Sluoksniu storis grindų lyginimui	10-40 mm	
Sluoksniu storis betoninių plokščių klojimui	≥ 40 mm	
Gniuždymo stipris po 28 parų (mūriui)	≥ 10 N/mm ² (M10)	
Gniuždymo stipris po 28 parų (tinkui)	≥ 6 N/mm ² (CS IV)	
Gniuždymo stipris po 28 parų (grindims))	≥ 20 N/mm ² (C20)	
Lenkiamasis stipris po 28 parų (pagal EN 13813)	F4	
Sukibimo stipris	≥ 0,15 N/mm ² (lent. vertė)	
Vandens įgėris (pagal EN 998-2)	≤ 0,3 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Vandens įgėris (pagal EN 998-1)	W _{c0}	
Vandens garų pralaidumas	μ 15/35	
Šilumos laidumo koeficientas λ _{10,dry}	≤ 1,17 W/(m·K) (lent. vertė, P = 50%) ≤ 1,28 W/(m·K) (lent. vertė, P = 90%)	
Kerpamasis stipris	≥ 0,15 N/mm ² (lent. vertė)	
Sukibimo stipris	≥ 0,1 N/mm ² – FP:A,B	
Chloridų kiekis	< 0,01%	
Atsparumas šalčiui (pagal LST L 1428.17:2005)	35 ciklai (F ₃₅)	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Iš 25 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 15 l	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	



SAKRET MultiMIX

Universalus skiedinys (4 in 1)

CE ženklīnimas:

<p>EN 998-2</p> <p>Projektinis bendrosios paskirties mūro skiedinys (G), naudojamas vidaus ir išorės elementams, kurie keliami konstrukciniai reikalavimai</p> <p>Stipris gniuždant: klasė M10</p> <p>Chloridų kiekis: $\leq 0,1\%$</p> <p>Stipris kerpant: $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė)</p> <p>Vandens garų pralaidumas: $\mu 15/35$</p> <p>Vandens įgėris: $\leq 0,3 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$</p> <p>EN 998-1</p> <p>Bendrosios paskirties tinko skiedinys (GP) išorės ir vidaus darbams</p> <p>Stipris gniuždant: kategorija CS IV</p> <p>Sukibimo stipris: $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ –FP:A,B</p> <p>Vandens įgėris: kategorija W_{c0}</p> <p>EN 13813</p> <p>Išlyginamasis grindų mišinys</p> <p>Rišamoji medžiaga: CT</p> <p>Gniuždomasis stipris: C20</p> <p>Lenkiamasis stipris: F4</p> <p>Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{10, \text{dry}}$ (lent. vertė): $\leq 1,17 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ (P = 50%)</p> <p>Atsparumas šalčiui: F₅₀</p> <p>Degumo klasė: A1</p>	 <p>18</p> <p>127CPR2013-07-01</p> <p>SIA SAKRET</p> <p>„Ritvari“, Rumbula, Stopinū nov., LV-2121, Latvia</p> <p>1327-CPR-1234</p> <p>UAB SAKRET LT, Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lithuania</p>
--	---

Pagrindo paruošimas:

- MŪRIJAMOS plytos ir blokai turi būti švarūs, sausi ir neapledėję.
- TINKAVIMUI, GRINDŲ LYGINIMUI IR GRINDŲ PLYTELIŲ KLOJIMUI pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Labai lygius ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 skiestu grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 3 dalys vandens).
- Labai tankius ir lygius paviršius pašiurkštinti ir gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.

Darbas:

- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį permaišyti dar kartą.
- Dirbti laikantis visų mūrijimo, tinkavimo, grindų įrengimo ir remonto darbų cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
- Storasluoksniams grindų plytelių klojimui paruoštą skiedinį užtepti ant betoninio pagrindo storu sluoksniu ir ant jo, neleidžiant išdžiūti, uždėti betonines plyteles.

Papildomi nurodymai darbui:

- Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!
- Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^\circ\text{C}$).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.

Sąnaudos:

- Apie 16 kg/m^2 sauso mišinio kai sluoksnio storis 10 mm.



SAKRET MultiMIX

Universalus skiedinys (4 in 1)

Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg).
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti. • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką. • Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija! • Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%. • Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).

Saugos ženklavimas:

- Pavojobumo frazės:
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
- Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
- P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
- P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
- P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.
- P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

**Papildomi nurodymai:**

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OŪ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	25 kg	48 vnt./pad.	4751006566187

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.