



Mineralinis antikorozinis kontaktinis skiedinys atitinkantis standarto EN 1504-7 reikalavimus.

Paskirtis:

- Apsaugoti armatūros strypus nuo korozijos betono remonto metu.
- Kaip kontaktinis skiedinys prieš SAKRET PCC NM ir SAKRET R3 naudojimą.
- SAKRET K&H yra SAKRET PCC sistemos komponentas.
- Konstrukciniams elementams ant kurių laikui bėgant susidaro lede tirpstančių druskų nuosėdos.
- Vidaus ir išorės darbams.

Ypatybės:

- Antikorozinė medžiaga ir kontaktinis skiedinys viename gaminyje.
- Vieno komponento.
- Mineralinių medžiagų pagrindu.
- Modifikuotas polimerais.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso 15 kg mišinio masei:	3,75 l
Maksimalus užpildo dydis	0,5 mm
Medžiagos tankis	1,193g/cm ³
pH	> 12
Darbo laikas	apie 360 min. (prie +5°C) apie 180 min. (prie +20°C) apie 90 min. (prie +30°C)
Paviršiaus paruošimo laipsnis (plienas)	SA 2,5 – DIN 55928
Betoninio pagrindo stiprumas (kontaktiniam skiediniui)	≥ 1,5 N/mm ²
Sekantis sluoksnis (apsaugai nuo korozijos)	maždaug po 20 min prie +20°C
Sekantis sluoksnis kontaktiniam skiediniui	maždaug po 30 min prie +20°C
Skiedinio PCC NM naudojimas	maks. po 15 min prie +20°C
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Saugojimo laikas	6 mėn.
Produkto sudėtis	Cemento ir smėlio mišinys su polimeriniu priedu

Pagrindo
paruošimas:

- Apsaugai nuo korozijos**
- Nuo rūdžių nuvalyti atvirą armatūrą iki metalinio blizgesio (paviršiaus paruošimo laipsnis SA 2,5-DIN 55928).

- Kontaktiniam skiediniui**
- Įsitikinti, kad pagrindas yra pakankamai tvirtas (≥ 1,5 N/mm²).



Darbas:	Kaip antikorozinė medžiaga: • Sumaišyti SAKRET K&H su vandeniu (3,75 l / 15 kg mišinio) iki vienalytės masės, be sušokusių mišinio gabalėlių. • Vidutinio kietumo šepėčiu atsargiai užtepti produktą ant iš anksto paruoštos armatūros. • Sekančius sluoksnius tepti, kai ankstesnis sluoksnis tampa pakankamai tvirtas (maždaug po 20 min. prie +20°C). • Stengtis kiek įmanoma netepti produkto ant betoninio pagrindo. • Armatūros strypus, apdorotus SAKRET K&H danga, padengti sistemai tinkamu remontiniu skiediniu ir priemonėmis, apsaugančiomis paviršių nuo CO₂ poveikio. Kaip kontaktinis skiedinys: • Sumaišyti SAKRET K&H su vandeniu (3,75 l / 15 kg mišinio) iki vienalytės masės, be sušokusių mišinio gabalėlių. • Vidutinio kietumo šepėčiu arba ėriuko vilnos voleliu tepkite ant paviršiaus, kuris apdorotas smėliasrove ir be dulkių.
Sąnaudos:	• Apie 1,5 kg/m² sauso mišinio, kai sluoksnio storis 1 mm (kaip kontaktinis skiedinys ir antikorozinė medžiaga).
Įprastinis įpakavimas:	• 15 kg popierinis maišas.
Sandėliavimas:	• Pakuotę saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. • Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 6 mėn.
Papildomi nurodymai:	• Medžiaga atitinka Inžinerinių Statinių Papildomas Technines nuostatas, taip pat Vokietijos gelžbetonio komisijos gaires dėl M2 apkrovos klasės. • Iš kart po darbo indus ir įrankius nuplauti vandeniu. • Mechanškai pašalinti sukietėjusią medžiagą. • Neleisti medžiagai patekti į kanalizaciją ar dirvą. • Sukietėjusias atliekas išmesti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę medžiagą. • Utilizuokite pakuotę pagal vietinius įstatymus kaip popierių, kuris yra laminuotas plėvelės tarp sluoksniu. • Su drėgme vyksta šarminė reakcija. • Maišant ir dirbant dėvėti apsaugines pirštines ir akinius. • Patekus į akis, iš kart praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją.

Darbo metu reikia laikytis galiojančių nurodymų ir direktyvų, standartų ir reglamentų, taip pat atitinkamų specifikacijų ir pripažintų techninių taisyklių. Mes negalime paveikti oro sąlygų, pagrindo ir objektų savybių. Žodžiu ir raštu teikiamos techninės konsultacijos klientams ir vartotojams nėra privalomos ir nesukuria jokių teisinių sutartinių ar papildomų įsipareigojimų, susijusių su pirkimu. Duomenų lape pateikti duomenys ir rekomendacijos yra susijusios su numatomu naudojimu.