



SAKRET FC

Akriliniai dažai cokoliams

Matiniai vandens dispersiniai akriliniai dažai cokoliams ir fasadams.

- Paskirtis:**
- Mineralinių pagrindų dažymui, kai reikalingas didesnis atsparumas vandeniui (pvz. cokoliams).
 - Išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Betono paviršiams.
 - Tinko paviršiams.
 - Plytų paviršiams.
 - Naujų paviršių dažymui.
 - Paviršiams anksčiau dažytiems vandens dispersiniais dažais.
 - Netinka paviršiams anksčiau dažytiems kalkiniais dažais.

- Ypatybės:**
- Matiniai.
 - Tonuojami (platus spalvos pasirinkimas).
 - Gerai sukimba su paviršiumi.
 - Suformuoja vandenį atstumiančią dangą.
 - Atsparūs mechaniniam ir atmosferos poveikiui.
 - Sudėtyje yra medžiagų stabdančių mikroorganizmų plitimą.
 - Gerai dengiantys.

- Sudėtis:**
- Kopolimerinė akrilinė dispersija.
 - Pigmentai.
 - Inertinis užpildas.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:		
Spalva		Balta ir tonuojama (A ir C bazės)
Blizgesys		Matiniai
Skiediklis		Vanduo
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui		2-4 val.
Vandens garų pralaidumas ir difuzinio ekvivalentinio oro sluoksnio storis (s_d) (ISO 7783-2)		2 klasė (V_2 - vidutinė), $s_d \geq 0,14-1,4m$
Vandens pralaidumas (EN 1062-3)		3 klasė (W_3 -žema), $w \leq 0,1 \text{ kg}/(m^2 \cdot h^{0,5})$
Tankis		1,20-1,40 g/cm ³
pH		8-9
Klampumas		100-200 P (Brookfield LV4, 20 rpm)
Nelakiųjų medžiagų kiekis		55%
Darbo ir pagrindo temperatūra		Nuo +5°C iki +25 °C



SAKRET FC

Akriliniai dažai cokoliams

Pagrindo paruošimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Dažomas paviršius turi būti tvirtas ir sausas (paviršiaus drėgmė $\leq 2\%$). • Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo purvo ir dulkių. • Labai lygų ir tankų betoninį paviršių apdoroti smėliasrove arba plieniniu šepėčiu. • Po statybos darbų užbaigimo naują mineralinį paviršių galima dažyti: <ul style="list-style-type: none"> - betoną – po 28 parų; - cementinį-kalkinį tinką (pvz. SAKRET CLP Plus) - po 14 dienų; - mineralinį dekoratyvinį tinką (pvz. SAKRET SBP, MRP-E) - po 14 parų; - paruoštą naudojimui dekoratyvinį tinką (pvz. SAKRET AP, SIP, SMS, SIL) - po visiško jo išdžiūvimo. • Anksčiau dažytą paviršių nuvalyti nuo senų dažų likučių, toliau ruošti kaip anksčiau nedažytą paviršių. • Mikroorganizmų kolonijas, jei jų yra, būtina pašalinti naudojant SAKRET FR. • Paviršių gruntuoti gruntu SAKRET FM-G, skiedžiant jį vandeniu santykiu 1:3.
Darbas:	<ul style="list-style-type: none"> • Dažai paruošti naudojimui. • Prieš darbą būtina gerai permaišyti. • Dažyti galima pilnai išdžiūvus gruntui arba ankstesniam dažų sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 12 val. • Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švairiu vandeniu (iki 10% tūrio). • Galutiniam sluoksniui dažus naudoti neskiestus. • Dažyti dviem sluoksniais teptuku, voleliu ar purkštuvu (antgalis 0,017" - 0,021").
Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> • Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir dažams džiūstant turi būti ne mažiau $+5^{\circ}\text{C}$, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%. • Nedirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui. • Jei plokštumai nudažyti reikia daugiau nei vienos dažų pakuotės, tolygiam paviršiaus atspalviui gauti rekomenduojama pradėtos pakuotės dažų likutį (apie $\frac{1}{4}$ tūrio) supilti į sekančią dažų pakuotę ir gerai permaišyti, šią procedūrą kartojant iki plokštumos dažymo darbų pabaigos. • Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Išeiga:	<ul style="list-style-type: none"> • 4-8 m²/l (vienam sluoksniui). • Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodų ir sąlygų.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 9 l plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn. • Sandėliavimo temperatūra nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+30^{\circ}\text{C}$. • Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės. • Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/c) 40 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 22 g/l.

**Saugos ženklīnimas:**

- Unikalus Mišinio Identifikatorius (UFI):
RSG2-W0NA-T00Y-YS17

- Pavojingumo frazės:
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

- Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaug priemonės.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P501 Pakuotės turinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias taisykles.

- Papildomas ženklīnimas:

EUH208 „Apdorotame produkte yra 5-chlor-2-metilizotiazol-3 (2H) -ono ir 2-metilizotiazol-3 (2H) -ono biocidų mišinys (CAS 55965-84-9). Gali sukelti alerginę reakciją.



Signalinis žodis: Atsargiai

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta (A bazė)	9 l	33 vnt. / pad.	4751006563544
Bespalvė (C bazė)	9 l	33 vnt. / pad.	4751006563568

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.