



Plonasluoksnis mūro skiedinys tiksliais akyto betono ir silikato blokeliams klijuoti (pagal EN 998-2: T-M10).

- Paskirtis:**
- Visų tipų vidaus ir išorės sienų plonasluoksniams mūrijimui (klijavimui) iš tiksliai akyto betono (dujų silikato) ir tiksliai silikato blokelių.
  - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Tinka porų ir nelygumų (iki 5 mm) užglaiistymui.
  - Kitokiems elementams mūryti naudoti SAKRET ZM, SAKRET PM Super arba SAKRET LM mūro mišinius.

- Ypatybės:**
- Cementinis.
  - Atsparus vandeniui ir šalčiui.
  - Baltos spalvos.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
  - Inertiniai užpildai.
  - Technologiniai priedai.

**Techniniai duomenys:**

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,26 l
	25 kg	apie 6,5 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 0,5 mm	
Sluoksnio storis	2-3 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Darbo laikas	apie 3 val.	
Pataisymo laikas	10 min.	
Gniuždymo stipris po 28 parų	≥ 10 N/mm <sup>2</sup> (M10 pagal EN 998-2)	
Chloridų kiekis	< 0,01%	
Kerpamasis stipris	≥ 0,30 N/mm <sup>2</sup> (lent. vertė)	
Lenkiamasis stipris lygiagrečiai plokštumai	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup> (lent. vertė)	
Lenkiamasis stipris statmenai plokštumai	≥ 0,30 N/mm <sup>2</sup> (lent. vertė)	
Vandens įgėris	≤ 0,1 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	
Vandens garų pralaidumas	μ 5/20	
Šilumos laidumo koeficientas λ <sub>10,dry</sub>	≤ 0,55 W/(m·K) (lent. vertė, P = 50%)	
Atsparumas šalčiui ( pagal LST L 1413.11:2005)	35 ciklai (F <sub>35</sub> )	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Iš 25 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 21 l	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	



## CE ženklintas:

## EN 998-2

Projektinis plonasluoksnis mūro skiedinys, naudojamas vidaus ir išorės elementams, kurie keliami konstrukciniai reikalavimai

Stipris gniuždant: klasė M10  
Chloridų kiekis:  $\leq 0,01\%$   
Sukibimo stipris:  $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$  (lent. vertė)  
Vandens įgėris:  $\leq 0,1 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{min}^{0,5})$   
Vandens garų pralaidumas:  $\mu 5/20$   
Atsparumas šalčiui: F<sub>35</sub>  
Degumo klasė: A1



1397

UAB „SAKRET LT“,  
Biochemikų g. 2, Kėdainiai,  
LT-57234, Lietuva

**Pagrindo  
paruošimas:**

- Blokai turi būti švarūs, sausi ir neapledėję.
- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.

**Darbas:**

- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Ant blokų mišinį užnešti kelne ir išvedžioti dantyta glaistykle arba specialia mūrijimo dėžute.

**Papildomi  
nurodymai darbui:**

- Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Į pradėjusį risti skiedinį vandens nebepilti!
- Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros ( $> +25^\circ\text{C}$ ).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.

**Sąnaudos:**

- Apie  $1,4 \text{ kg/m}^2$  sauso mišinio kai sluoksnio storis 1 mm.

**Įprastinis  
įpakavimas:**

- 25 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg).

**Sandėliavimas:**

- Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.
- Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.

**Utilizavimas:**

- Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.
- Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.

**Saugos informacija:**

- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje  $\leq 0,0002\%$ .
- Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).



## Saugos ženklėjimas:

- Unikalus Mišinio Identifikatorius (UFI):  
VHJ0-M03N-T00K-M3XX

- Pavojeingumo frazės:  
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.  
H315 - Dirgina odą.  
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.  
P280 - Mūvēti apsaugines pirštines/dėvēti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės  
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.  
P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.  
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.  
P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.



## Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OŪ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	25 kg	48 vnt./pad.	4751006560536

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.