



Stambiagrūdis glaistas mineralinių pagrindų paviršiaus išlyginimui.

- Paskirtis:**
- Mineralinių pagrindų (tinko, betono) paviršiaus išlyginimui ir elementų profiliniam formavimui ant naujų ir istorinių pastatų fasadų.
  - Sanuojančio tinko sluoksnio baigiamajam išlyginimui.
  - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Kaip plonasluoksnis tinkas SAKRET sanavimo sistemoje.
  - Kaip stambiagrūdis užbaigimo glaistas istorinių tinkų sistemoje.
  - Ypač tinka atitvarinėms konstrukcijoms, pasižyminčiomis aukštu vandens garų pralaidumu (porėtoms, nedidelio stiprio).
  - Mikrotrūkių uždengimui panaudojant stiklo audinio tinklelį.
  - Siūlių ir kitų fasado elementų glaistymui.

- Ypatybės:**
- Kalkinis-cementinis.
  - Baltos spalvos.
  - Aukštas garų pralaidumas.
  - Lengvai tepamas.
  - Džiūdamas netrūkinėja.

- Sudėtis:**
- Kalkės.
  - Portlandcementis (4 %).
  - Inertiniai užpildai.
  - Technologiniai priedai.

**Techniniai duomenys:**

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,29 l
	25 kg	apie 7,25 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	≤ 0,5 mm	
Brandinimo trukmė	3 min.	
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 2 val.	
Didžiausias vieno sluoksnio storis	4-6 mm	
Galima suteikti struktūrą	po 15 min. kai storis 2 mm	
Oro kiekis	apie 12 %	
Vandens garų pralaidumas, $\mu$	8,9	
Kapiliarinė vandens absorbcija, $W_{24}$	1,17 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>	
Gniuždymo stipris po 28 parų	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>	
Lenkimo stipris po 28 parų	≥ 0,56 N/mm <sup>2</sup>	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C	

- Pagrindo paruošimas:**
- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Būtina pašalinti netvirtas ir atšokusias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
  - Mineralinius paviršius gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
  - Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
  - Ypač tankius ir lygius paviršius apdoroti kvarciniu gruntu SAKRET QG



## SAKRET SFP

## Stambiagrūdis kalkinis glaistas fasadams

- Jei ant paviršiaus yra dažai formuojantys plėvelę, tai prieš glaistymą būtina juos mechaniškai pašalinti ir po to paviršių sustiprinti skiestu 1:3 grunto koncentratu SAKRET UG arba giluminiu gruntu SAKRET TGW.

**Darbas:**

- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį permaišyti dar kartą.
- Paruoštą skiedinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti.
- Naudojant specialias trintuves, glaisto paviršiui galima suteikti struktūrą.
- Mikrotrūkių uždengimui SFP užtepamas ant pagrindo dantiya glaistykle (dantukų dydis 8x8 mm), į gautas vageles įspaudžiamas šarmams atsparus stiklo audinio tinklelis ir skiedinys išlyginamas lygia glaistykle (sluoksnio storis  $\geq 4$  mm).

**Papildomi nurodymai darbui:**

- Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros ( $> +25^{\circ}\text{C}$ ).
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.

**Sąnaudos:**

- Apie 1,3 kg/m<sup>2</sup> tepant 1 mm storium.

**Įprastinis įpakavimas:**

- 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg).

**Sandėliavimas:**

- Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.
- Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.

**Utilizavimas:**

- Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.
- Plastikinę pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

**Saugos informacija:**

- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
- Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje  $\leq 0,0002\%$ .
- Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.

**Saugos ženklavimas:**

- Unikalus Mišinio Identifikatorius (UFI):  
MFX1-P074-Y000-CTA6

- Pavojingumo frazės:

H318 - Smarkiai pažeidžia akis.

H315 - Dirgina odą.

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

- Atsargumo frazės:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją





P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.

**Papildomi nurodymai:**

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant  $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$  temperatūrai ir  $50\pm 5\%$  santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įpakavimas 1	Įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	25 kg	48 vnt. / pad.	4751006566170

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.